




PILOTE²



U3P3E1C0



336T-001.1



Nature	Dalle plombante amovible	Envers	Bitume	Dimensions
Nature	Loose-laid carpet tile	Backing	Bitumen	Width
Natur	Lose verlegte SL-Fliese	Rückenausstattung	Bitumen	Lieferbreite
Natuur	Losse verzaarde tapijttegels	Rug	Bitumen	Breedte
Naturaleza	Moqueta en loseta suelta encajable	Soporte	Betún	Medidas
Natura	Quadrotta autoposante	Sottofondo	Bitume	Dimensioni
Rodzaj	Płytki luzno układane	Podklad	Bitum	Wymiary
Structure	Dalle à velours bouclé, fil Econyl	Comportement au feu	Bfl-s1 - libre sur ciment	Nombre de dalles par carton / cartons par palette
Construction	Carpet in tiles, loop pile, Econyl yarn	Fire resistance	Bfl-s1 - free-floating on cement	Number of tiles per box / boxes per pallet
Herstellungsverfahren	Getuftete Fliese, Schlinge Econyl-Garn	Brennverhalten	Bfl-s1 - schwimmend auf Zement	Anzahl der Fliesen pro Karton / Kartons pro Palette
Fabricagemetode	Tapijttegels, luspool, Econyl garen	Brandgedrag	Bfl-s1 - zwevend op cement	Aantal tegels per doos / dozen per pallet
Descripción	Moqueta en baldosa, fibra rizada, hilo Econyl	Clasificación al fuego	Bfl-s1 - libre flotación en cemento	Losetas por caja / cajas por palet
Struttura	Quadrotta bouclé, filato Econyl	Comportamento al fuoco	Bfl-s1 - libero su cemento	Numero di quadrotte per scatola / scatole per palette
Struktura	Płytko o runie petelkowym z włókna Econyl	Trudnozapalność	Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym	Liczba płytek w kartonie / kartonów na palecie
Composition	100% Polyamide teint masse recyclé Econyl	Classement		Nombre de coloris
Pile material	100% recycled solution dyed nylon Econyl	Wear Classification	U3P3E1C0	Colours
Polmaterial	100% PA Düsen gefärbt recyceltem Econyl	Beanspruchung	Classe 33 LC1	Erhältliche Farben
Poolmaterial	100% PA in de massa geveerd gerecycleerd Econyl	Gebruiksklasse	PRODIS N A1EE23ED	Kleurenaantal
Composición	100% Poliamido tenida en massa reciclado Econyl	Clasificación	AgBB N Z-156.601-606	Cantidad de colores
Composizione	100% Poliammide tinto in massa riciclato Econyl	Classificazioni	EPD N EN COURS	Numero colori
Sklad runa	100% Poliamid barwiony w masie z recyklingu Econyl	Klasyfikacja		Liczba kolorów
Poids velours / Poids velours utile - NF ISO 8543		Stabilité dimensionnelle - NF EN 986		Pose / Entretien / Traitement
Pile weight / Surface pile weight		Dimensional stability		Laying / Cleaning / Treatment
Poleinsatzgewicht / Nutzschichtgewicht		Dimensionsstabilität		Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Poolinzetmassa / Effectieve poolmassa	580 g/m / 350 g/m	Dimensionele stabiliteit	≤ 0,20%	Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Peso fibra / Peso fibra útil		Stabilidate dimensională		Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Peso felpa / Peso utile felpa		Stabilidate dimensionale		Posa / Manutenzione / Trattamenti
Gramatura / Gramatura użytkowa		Stabilność wymiarowa		Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja
Poids total - NF ISO 8543		HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles	
Total weight		HQE	This product meets perfectly 8 from the 14 targets	
Gesamtgewicht		HQE	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen	
Totaal gewicht	4200 g/m	HQE	Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen.	
Peso total		HQE	Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos	
Peso totale		HQE	Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target	
Masa całkowita		HQE	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów	
Épaisseur totale - NF ISO 1765		LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation : déclaration environnementale des produits.		
Total thickness		LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products: Environmental products declaration.		
Gesamtdicke				
Totale massa	5,8 mm			
Altura total				
Spessore totale				
Wysokosc całkowita				
Hauteur du velours - NF ISO 1766		Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8		
Pile height		Impact sound insulation		
Polhöhe		Trittschalldämmung		
Poolhoogte	2,6 mm	Geluidsreductie	ΔLw 26 dB	
Altura fibra		Aislamiento a los ruidos de impactos		
Spessore felpa		Rumore all'impatto		
Wysokosc runa		Izolacja hałasu uderzeniowego		
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763		Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654		
Gauge - Rows (points) - Tufts		Sound absorption		
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10	Schallabsorptionsgrad		
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	42 p	Geluidsabsorptie	αw 0.3	
Galga - Densidad (puntos)	165900 p/m	Absorción de los ruidos aéreos		
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa		Isolazione acustica		
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc		Pochłanianie dźwięku		
		fHz	125	250
		α S	0,02	0,04
			0,07	0,16
			0,30	0,34

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.

BALSAN behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.

Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.

Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori malgiansi per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.

Firma BALSAN zastrzeża sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiędzy różnymi kąpielami barwiącymi mogą wystąpić drobne różnice w odcieniach.

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.

BALSAN behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.

Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.

Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori malgiansi per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.

Firma BALSAN zastrzeża sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiędzy różnymi kąpielami barwiącymi mogą wystąpić drobne różnice w odcieniach.

EN 14041



DOP: 1009#112694

textile floor covering
EN 1307

Edition : 30/03/2016

BALSAN
Surfaces textiles

2 Corbilly - F 36330 ARTHON
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com
www.balsan-inspiration.com



Made in France