




UPEC
CSTB
U3P3E1C0

04/192



Structure	Moquette à velours Saxony frisé	Envers	Double dossier	Largeur à la pièce	4+5 m dans certains coloris
Construction	Tufted carpet, Saxony frisé pile	Backing	Action back	Width in Roll	4+5 m in some colours
Herstellungsverfahren	Getufteter Velours Saxony Frise	Rückenausstattung	Textilrücken	Lieferbreite in Rolle	4+5 m in einigen Farben
Fabricagemetode	Getuft tapijt, Saxony frise	Rug	Textilrug	Rollbreedte	Leverbaar in 4 en 5 meter in dezelfde kleur
Descripción	Moqueta de fibra Saxony rizada	Sopotte	Doble soporte textil	Ancho por pieza	4+5 m según colores
Struttura	Moquette velluto Saxony frisé	Sottofondo	Doppio supporto	Larghezza rotolo	4-5 m per certi colori
Struktura	Wykładzina o runie typu welur Saksonski frise	Podkład	Action back	Szerokosc w rolce	4 m i w niektórych kolorach 5 m
Composition	100% Polyamide	Comportement au feu	Cfl-s1 - collé sur ciment	Largeur à la coupe	4+5m dans certains coloris
Pile material	100% Nylon	Fire resistance	Cfl-s1 - glued on cement	Width in Cut-length	4 and 5m in some colours
Polmaterial	100% Polyamid	Brennverhalten	Cfl-s1 - geklebt auf Zement	Lieferbreite in Coupon	4 und 5m in einigen Farben
Poolmaterialaal	100% Polyamide	Brandgedrag	Cfl-s1 - verlijmd op cement	Couponbreedte	Leverbaar in 4 en 5 meter in dezelfde kleur
Composició	100% Poliamida	Clasificación al fuego	Cfl-s1 - pegado en cemento	Ancho por trozo	4+5 m según colores
Composizione	100% Poliammide	Comportamento al fuoco	Cfl-s1 - incollato su cemento	Larghezza taglio	4-5 m per certi colori
Skład runa	100% Poliamid	Trudnozapałnosc	Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym	Szerokosc w kuponie	4 m i w niektórych kolorach 5 m
Poids de velours		Classement		Nombre de coloris	36 - dont 22 coloris en 5 m
Pile weight		Wear Classification	U3P3E1C0	Colours	36 - including 22 colours in 5 m
Poleinsatzgewicht		Beanspruchung	Classe 23/32 LC4	Erhältliche Farben	36 - darunter 22 Farben in 5 m
Poolinsetmassa	1030 g/m	Gebruiksklasse	PRODIN EF28DB6B	Kleurenaantal	36 - waarvan 22 kleuren in 5 m
Peso fibra		Clasificación	AgBB N Z 156 601 591	Cantidad de colores	36 - de los cuales 22 colores en formato 5 m
Peso felpa		Classificazioni		Numero colori	36 , di cui 22 tinte nel formato 5 m
Gramatura		Klasifikacja		Liczba kolorów	36 - w tym 22 kolorów w szerokości 5 m
Poids total - NF ISO 8543		HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles	Pose / Entretien / Traitement	
Total weight		HQE	This product meets perfectly 8 from the 14 targets	Laying / Cleaning / Treatment	
Gesamtgewicht		HQE	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen	Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung	
Totaal gewicht	1970 g/m	HQE	Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen.	Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com
Peso total		HQE	Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos	Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Peso totale		HQE	Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target	Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Masa całkowita		HQE	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów	Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja	
Epaisseur totale - NF ISO 1765		LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.		Échantillons gratuits et documentation	
Total thickness		LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.		Free samples and documentation	
Gesamtdicke	7,6 mm			www.balsan.com	
Totale massa					
Altura total					
Spessore totale					
Wysokosc całkowita					
Hauteur du velours - NF ISO 1766		Isolation aux bruits d'impacts - NF EN ISO 140-8			
Pile height		Impact sound insulation			
Polhöhe		Trittschalldämmung			
Poolhoogte	5,7 mm	Geluidsreductie	ΔLw 28 dB		
Altura fibra		Aislamiento a los ruidos de impactos			
Spessore felpa		Rumore all'impatto			
Wysokosc runa		Izolacja hałasu uderzeniowego			
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763		Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654			
Gauge - Rows (points) - Tufts		Sound absorption			
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10	Schallabsorptionsgrad			
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	47 p	Geluidsabsorptie	αw 0.2		
Gauga - Densidad (puntos)	185650 p/m	Absorción de los ruidos aéreos			
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa		Isolazione acustica			
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc		Pochłanianie dźwięku			
		f/Hz	125 250 500 1000 2000 4000		
		α.s	0,03 0,06 0,10 0,29 0,42 0,58		

Direct access
with smartphone



BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.

BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

BALSAN behoudt zich het recht voor, de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.

Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.

Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori melangiat per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.

Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiedzy roznyimi kąpielami barwiącymi mogą wystąpić drobne różnice w odcieniach.

BALSAN behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.

Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.

Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori melangiat per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.

Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiedzy roznyimi kąpielami barwiącymi mogą wystąpić drobne różnice w odcieniach.

EN 14041



DOP: 1009-110603

textile floor covering
EN 1307

Edition : 16/09/2015



Made in France



2 Corbilly - F 36330 ARTHON
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com
www.balsan-inspiration.com